ADAPTA
АДАПТА
Водоэмульсионная «дышащая» краска для внутренних работ

F-08

ROSSETTI VERNICI E IDEE

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Акриловая краска на водной основе, «дышащая», обладает отличной укрывистостью и белизной. Идеально подходит для обработки потолков и стен ванных комнат, кухонь, где требуется хорошая паропроницаемость.
Экологически совместимый продукт. Этот продукт получил Европейский экологический знак (ECOLABEL), потому что способствует уменьшению загрязнения водной и окружающей среды.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:
Гражданская штукатурка: Дать выстояться, очистить от грязевых пятен.
Краски и лаки в дисперсии: Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в противном случае полностью удалить состав, промыть поверхность водой.
Краски на основе извести или силикатов: если на основе извести, то полностью удалить. Если на основе силикатов, то удалить только с плохим сцеплением.
Полностью удалить пыль, если необходимо отштукатурить с помощью РОСТУККО (заботясь о том, чтобы сначала нанести один слой разбавленного изолирующего состава, для того, чтобы закрепить следы пыли, избегая возможное отслоение штукатурки).
Нанести один слой изолирующего состава, заботясь о том, чтобы был выбран состав, подходящий для соответствующего вида подложки: АКРИЛФИКС, АКРИЛВЛОК, ВЛОККАМУРО, РИЗАНА ДИЗИНФЕТТАНТЕ. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 11548.

ОТДЕЛКА

Дать полностью высохнуть, нанести в два слоя АДАПТА с интервалом 4-5 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5°C. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше +5°C.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Нанесение водоэмульсионной «дышащей» краски для внутренних работ АДАПТА на основе акриловой смолы, диоксида титана и карбоната кальция с помощью кисти, валика или распылителя.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м²/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
12		вода		вода		20%-30% вода	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л	1 Kg	Нанесение кистью	
Матовый		=		1,65		30% вода	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Белый и COLORPRO		2-3 часа		45+/-1		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость	S	Нанесение пульверизатором	
Нет/Да		12 часов		40000 спз		30% вода	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		Диаметр сопла 1.5-1,7 мм Давление 2.5-3 атм. Диаметр сопла 0,66 мм Давление 100-200 атм.	
		4-5 ЧАСОВ		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114
ИЗДАНИЕ 12/2006