XILOSLEGNO FINITURA LUCIDA PER PARQUET
КСИЛОСЛЕНЬО ФИНИТУРА ЛУЧИДА ПЕР ПАРКЕТ
Двухкомпонентная полиуретановая глянцевая отделка

C-52

ROSSETTI VERNICI E IDEE

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КСИЛОСЛЕНЬО ФИНИТУРА ЛУЧИДА – это качественный изоциановый лак, очень эластичный, но в тоже время твердый и устойчивый к истиранию. Содержит растворители замедленного высыхания, что позволяют наносить продукт кистью и валиком без образования пузырьков при подкрашивании. Оптимальный цикл покраски должен предусматривать следующие фазы:

- После тщательной шлифовки поверхности нанести два слоя КСИЛОСЛЕНЬО ФОНДО с интервалом в 4-5 часов между слоями. Затем зачистить и нанести один слой КСИЛОСЛЕНЬО ФИНИТУРА ЛУЧИДА. При необходимости нанести второй слой, зачистив первый слой через 8 -10 часов.
- В случае нанесения цикла матовой отделки, КСИЛОСЛЕНЬО ФИНИТУРА ЛУЧИДА может использоваться как промежуточный слой для получения более однородного вида финишного слоя. За 8-10 часов перед нанесением матовой отделки, тщательно отшлифовать слой.

Перед применением произвести смешивание продукта КСИЛОСЛЕНЬО ФИНИТУРА ЛУЧИДА ПЕР ПАРКЕТ с отвердителем КСИЛОСЛЕНЬО КАТАЛИЗАТОРЕ ПЕР ПАРКЕТ в пропорции 1:1.

При правильном хранении у продукта нет срока годности. В любом случае, после длительного хранения, необходимо всегда проверять однородность продукта и перед использованием размешать образовавшиеся загустения или осадок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для хорошего затвердевания продукта температура окружающей среды во время нанесения и высыхания не должна быть ниже +5ºC. В летнее время для облегчения нанесения и подкрашивания, можно уменьшит на 10-20% процентное содержание отвердителя, и разбавить катализированный продукт на 10-20% полиуретановым растворителем. Катализированный продукт должен быть использован в течение 4 часов (pot-life).

Теоретический расход в один слой м²/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
15		полиуретановый		полиуретановый		Макс 5%	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
глянцевый		1 час		0,99±0,03	1 Kg	Макс 5%	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
прозрачный		6 – 8 часов		44±1		=	
Наружное/внутреннее использование		Высыхание на глубину		Вязкость	S	Нанесение пульверизатором	
Да/ДА		24 часа		ДИН 4 22±3		Возможно 5 %	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		Диаметр сопла 1,5 – 1,7 мм Давление 2 атм.	
		12часов Можно шлифовать через 8 часов		35ºC			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 04/2011