ACRILICA PER CEMENTO LASUR
АКРИЛИКА ПЕР ЧЕМЕНТО ЛАЗУР
Акриловая краска против образования водорослей, специально предназначенная для железобетона

H-44

ROSSETTI VERNICI E IDEE

Краска для наружных стеновых поверхностей на минеральной основе
Предельное значение ЕС для этого продукта (cat. BA/c): 40 г/л (2010).
Продукт Акрилика пер чементо Лазур содержит максимум 5 г/л ЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акриловая краска специально предназначенная для декоративной защиты сооружений из железобетона. Внешний вид отделки полупрозрачный, который подчеркивает эстетический эффект опалубки и придает поверхности вид дорогой отделки. Особенно рекомендуется в современном строительстве. АКРИЛИКА ПЕР ЧЕМЕНТО ЛАЗУР применяется для защиты сооружений, находящихся в суровых климатических условиях, таких как морской климат, а так же агрессивных промышленных средах. Высокая устойчивость к кислотным дождям и к карбонизации. Обладает хорошей устойчивостью к воздействию плесени и водорослей. Колеруется Колеровочными пастами серии 700 Профессиональной линии. Не рекомендуется для покраски блоков из железобетона для сборного строительства, для которых рекомендуется использование специально предназначенного для этой цели версия АКРИЛИКА ПЕР ЧЕМЕНТО с повышенной укрывающей способностью.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

Поверхности должными чистыми, выдержанными и сухими. Старые краски с плохим сцеплением и/или мелющиеся полностью удалить сухим или влажным способом. Если присутствует плесень, то обработать при помощи РАЗАНТЕ ДИЗИНФЕТТАНТЕ – Одобрено Министерством здравоохранения под регистрационным номером 11548. Затем полностью удалить пыль с поверхности, то есть действовать, как указано далее: Железобетон в хорошем состоянии: 1. нанести один или более слоев ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО, в зависимости от впитываемости поверхности, в процессе нанесения продукта избегать его засыхания, образования подтеков или же образования «стыков», с тем, чтобы не нарушить эстетического эффекта гладкой и плотной цементной поверхности.
Поврежденный железобетон: удалить части бетона, обладающие плохим сцеплением. Зачистить щеткой выступающие ржавые части железа и хорошо очистить посредством промывки под давлением. Высохшую поверхность обработать, применяя специальный цикл восстановления железобетона. 1. Оголенные части арматуры обработать продуктом БОЯККА ЧЕМЕНТИЦИЯ. 2. Участки, с которых был удален отслоившийся бетон - восстановить, используя МАЛЬТА ФИБРОРИНФОРЦАТА ТИКСОТРОПИКА АНТИРИТИРО. Если необходимо, то выровнять поверхность, используя СТУККО ЧЕМЕНТИЦИО. 3. Дать полностью высохнуть, а затем нанести один или более слоев ФИССАТИВО КОНСОЛИДАНТЕ ПИГМЕНТАТО АЛ СОЛВЕНТЕ, заколерованной в оттенок близкий к цвету существующего железобетона.

ОТДЕЛКА

Нанести 2 слоя продукта АКРИЛИКА ПЕР ЧЕМЕНТО ЛАЗУР, разбавив его максимум на 5%. Для нанесения использовать кисть или airless, следуя текстуре цементной поверхности и избегая засыхания продукта и образования «нахлестов», которые могут вызвать появление более темных и более светлых участков.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить при температуре воздуха, поверхности и продукта ниже +5ºC. Не наносить на теплые или обращенные к солнцу поверхности. Защищать от дождя хотя бы в течение двух или трех дней. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше +5ºC. На оттенок АКРИЛИКА ПЕР ЧЕМЕНТО ЛАЗУР после нанесения и на внешний вид продукта сильно влияет тип поверхности, поэтому карточки цветов носят чисто ориентировочный характер; в любом случае рекомендуется сделать предварительное пробное нанесение продукта.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Нанесение моющейся, обладающей укрывистостью краски без запаха АКРИЛИКА ПЕР ЧЕМЕНТО ЛАЗУР на основе акриловых смол, на стеновые поверхности из железобетона.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20º С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м²/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
9		Вода		Вода		0%-5% вода	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л	1 Kg	Нанесение кистью	
матовый		=		1,45±0,02		0%-5% вода	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Citta&Colore, Panorami d'Italia		2-3 часа		43±1		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость	S	Нанесение пульверизатором	
Да/Да		24 часа		110±5 КУ		30%вода	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		Диаметр сопла 1-1,5 мм Давление 2,5-3 атм Airless Диаметр сопла 0.66 мм Давление 100-200 атм	
		6 часов		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114
ИЗДАНИЕ 06/2011