IMPRIMITORE PIGMENTATO
ИМПРИМИТОРЕ ПИГМЕНТАТО
Фиксатив для мелющихся стен.

D-09

ROSSETTI VERNICI E IDEE

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Слегка пигментированный изолирующий фиксатив для стен на основе смол Плиолите, идеальный для осыпающихся стеновых поверхностей, в тех случаях, когда требуется хорошая щелочестойкость. Хорошая проникающая и закрепляющая способность, неомыляемый, колеруется с помощью универсальных красителей по колеровочной системе КолорПро и по каталогу алкидных эмалей. Образует мост идеального сцепления между минеральными подложками и отделками. Выравнивает поглощение.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

Гражданская штукатурка

Дать выстояться, очистить от грязевых пятен.

Краски и лаки в дисперсии: Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в противном случае полностью удалить состав, промыть поверхность водой.

Краски на основе извести или силикатов: Полностью удалить, обеспылить поверхность.

Поверхности, пораженные плесенью: после очистки поверхности дезинфицировать ее РИЗАНА ДИЗИНФЕТАНТЕ, техническая аннотация Е 03. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 11548. Оставить до полного высыхания.

Нанести один слой ИМПРИМИТОРЕ ПИГМЕНТАТО, разбавленным максимум на 45-50% синтетическим растворителем. Через 24 часа приступить к нанесению выбранного вида отделки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5 ºC. Укрывать от дождя в течение 2-3 дней. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше +5 ºC.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Нанесение изолирующего фиксатива ИМПРИМИТОРЕ ПИГМЕНТАТО на основе специальных акриловых смол Плиолите и диоксида титана. Наносить кистью или валиком при разведении синтетическим разбавителем 45-50% в объеме.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м²/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
12		Синтетический растворитель		Синтетический растворитель		Максимум 45-50% Синтетический растворитель	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
матовый		6 часов		1,3	1 Kg	45-50% Синтетический растворитель	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
белый и под заказ		9 часов		=		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость	S	Нанесение пульверизатором	
Да/Да		12 часа		5000 спз		=	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
		24 часов		25 градусов			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006