HOBBY COLOR
ХОББИ КОЛОР

Воздухопроницаемая водоотталкивающая краска для внутренних и наружных работ

F-07

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водоотталкивающая паропроницаемая щелочестойкая водная краска для наружных и внутренних работ. Высокая водоотталкивающая способность, устойчивость к щелочи, превосходная паропроницаемость Sd 0,007 м делает НОББИ КОЛОР особенно эффективной при защите внешних стеновых поверхностей. Рекомендуется также для влажных помещений, где присутствует конденсат пара.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Внутренняя штукатурка: Дать выстояться, очистить от грязевых пятен.

Краски и лаки в дисперсии: Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в противном случае полностью удалить окрасочный состав, промыть поверхность водой.

Краски на основе извести или силикатов: Полностью удалить, обеспылить поверхность.

Поверхности, пораженные плесенью: после очистки поверхности дезинфицировать ее РИЗАНА ДИЗИНФЕТТАНТЕ, техническая аннотация E-03. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 11548. Оставить до полного высыхания.

Отшпатлевать внутренние поверхности при помощи РОСТУККО или РОСТУККО ИН ПОЛВЕРЕ, технические аннотации D-15-D-17 и наружные с СТУККО ЧЕМЕНТИЦИО или ФОНДО А РАЗАРЕ, технические аннотации D-19-D-21.

Нанести один слой изолирующего состава, следя за тем, чтобы был выбран состав, подходящий для соответствующего вида подложки: АКРИЛБЛОК, БЛОККОМУРО, ИМПРИМИТОРЕ ИНКОЛОРЕ, ИМПРИМИТОРЕ ПИГМЕНТАТО, ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО, технические аннотации D-1-D-3-D5-D7-D9. По предварительно смешенным составам наносить исключительно один слой грунтовки на растворителе ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО, технические аннотации D-5.

ОТДЕЛКА

Дать полностью высохнуть, нанести два слоя ХОББИ КОЛОР с интервалом приблизительно 4-5 часов между слоями. Для устранения возможного образования плесени добавить в краску добавку БИОС К, технические аннотации E-07. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 12381.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям, не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже +5° С. Укрывать от дождя в течение не менее двух-трех дней, указанная стойкость к влажному истиранию достигается не менее чем через 3 недели после нанесения. Несоответствующая изоляция может отрицательно повлиять на стойкость к истиранию и на успех работ. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше + 5°С.

***** Для цветов, получаемых из базы deep и extra deep или заколерованных баз, разбавление должно быть от 0 до 10% максимум по объему, а так же в зависимости от впитываемости подложки.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Нанесение водоотталкивающей водоэмульсионной краски для наружных и внутренних работ ХОББИ КОЛОР на основе винилверсатической смолы в дисперсии и очищенных пигментов, водоотталкивающих не силиконовых наполнителей - с помощью кисти, валика или распылителя.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м2/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
12		вода		вода		30%-40% вода*	
Внешний вид отделки		Не пристает пыль		Удельный вес кг/л.		Нанесение кистью	
матовый		=		1,5	1 Kg	30%-40% вода*	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Белый и ColorPro		3-4 часа		=		=	
Наружное/Внутреннее использование		Высыхание на глубину		Вязкость		Нанесение краскопультом	
Да/да		12 часов		34000 спз	S	До 40% вода*	
=		Возможность повторной покраски		Точка воспламенение		Диаметр сопла 1,5. Давление 2.5-3 атм.	
		4-5 часов		=		Диаметр сопла 0,66. Давление 100-200 атм.	

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006