ACANTO IDROSMALTO MURALE LUCIDO АКАНТО ИДРОЗМАЛЬТО МУРАЛЕ ЛУЧИДО

F-22



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Обладает отличной укрывистостью и легкостью использования, создает полуглянцевую пленку с высочайшим сопротивлением к влажному истиранию, выдерживает более 50000 циклов по методу UNI 10560 – DIN 53778, класс истирания 1, согласно ISO 11998. Может быть использована на наружных поверхностях, но только на достаточно высушенных (U.R.<13%), чистых и хорошо подготовленных. Идеальная грунтовка для ТАТТУ МАТ и ТАТТУ МЕТАЛ.

Продукт обладает очень эффективными бактерицидными свойствами и используется для обработки внутренних помещений, в которых необходима частая уборка и длительная защита от микроорганизмов.

Регистрационный номер в Министерстве здравоохранения № 19003.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

ВНУТРИ

Новые стены с «гражданской» отделкой: аккуратно зачистить щеткой и удалить пыль. Заштукатурить и затереть дыры или щели с помощью нашей РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ ФРАТАЦЦАБИЛЕ. Удалить пыль и нанести АКРИЛФИКС, разбавленный с водой до 1:14 в объеме, в зависимости от впитываемости подложки.

Новые стены на основе гипса: зачистить щеткой или заштукатурить с помощью, РОСТУККО пастообразная или порошкообразная. Зачистить наждачной бумагой, удалить пыль и изолировать с помощью АКРИЛФИКС, разбавленного с водой до 1:14 в объеме, в зависимости от впитываемости подложки.

Гипсокартон: выравнить и отполировать имеющиеся дефекты выравнивания между плитами с помощью РОСТУККО, пастообразной или в порошке. Зачистить наждачной бумагой штукатурку, удалить пыль и изолировать с помощью АКРИЛФИКС, разбавленного с водой в соотношении 1:14 в объеме.

Стены уже обработанные: полностью удалить старую, плохо держащуюся краску (плесень, грибки с помощью соответствующих циклов). Аккуратно очистить и удалить пыль. Заштукатурить имеющиеся дыры или трещины с помощью нашей РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ ФРАТАЦЦАБИЛЕ (гражданская) или РОСТУККО пастообразная или порошкообразная (на гладкие гипсовые подложки). Удалить пыль и нанести АКРИЛФИКС, разбавленный с водой до 1:14 в объеме, в зависимости от впитываемости подложки.

СНАРУЖИ

Удалить отслоившиеся части штукатурки, удалить инородные тела и отреставрировать с помощью специально предназначенных цементных растворов или с помощью нашего РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ, используемого также для штукатурки дыр и трещин. На осыпающиеся и/или очень впитывающие поверхности нанести один или два слоя ИМПРИМИТОРЕ ИН КОЛОРЕ, на предварительно смешанных поверхностях один или два слоя ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО. В случае необходимости понизить впитываемость внутренних поверхностей, рекомендуется использовать более одного слоя ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО техникой «мокрым по мокрому», заботясь о том, чтобы соответствующе проветривать помещения, или в качестве альтернативы использовать ИМПРИМИТОРЕ ПИГМЕНТАТО.

ОТДЕЛКА

Нанести два слоя ИДРОЗМАЛЬТО МУРАЛЕ с интервалом не менее 8 часов между нанесением слоев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не наносить при температуре воздуха, подложки и продукта ниже +5°C. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше +5°C.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Рекомендуемый расход на	П	Разбавитель	<^>	Очиститель оборудования	八	Нанесение валиком	\wedge
кв.м		вода		Вода и мыло	X/C	5-10% вода	
Внешний вид и отделка	NVV	Не пристает пыль	333333	Удельный вес кг/л.	33	Нанесение кистью	$\langle \rangle$
Полуглянцевый (~70 глосс при 85°C)	ろく	30-60 мин		1,4 <u>+</u> 0.02	1 Kg	5-10% вода	VIII.
Цвета	(00)	Сухой на ощупь	>/	Твердые по весу	O/	Нанесение шпателем	Λ.
Белый, колорпро, "Lights&Colors"		2-3 часа		40 <u>+</u> 1	%	=	X
Наружно./внутреннее использование	0/	Полностью сухой		Вязкость	H _@	Воздушный краскопульт	18/2
ДА/ДА		24 часа	$\left(\begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array}\right)$	135 <u>+</u> 1 K.U.	\\ \s	20% вода	377
		Можно наступать	م المحالا	Точка воспламенения		Выполнять пробные выкр подбора размера соп	
=		8 часов]"	=	O	оптимального давлен зависимости от необход	ния в

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.