

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матовая грунтовка на водной основе для любых видов эмали на воде, с высокой укрывистостью и заполняющей способностью, идеально подходящая для закрытия пор дерева и легких неровностей стен перед отделкой эмалью. Продукт готов к зачистке шкуркой по истечении 8-12 часов после нанесения.

### ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

**Дерево:** Удалить старые слои краски, имеющие плохое сцепление, отшпатлевать, зачистить шкуркой и обеспылить.

**Внутренняя штукатурка:** Дать отстояться, очистить от грязевых пятен.

**Старые стены:** Удалить старые покрытия, очистить от грязевых пятен.

Нанести один слой **АКАНТО ФОНДО АЛЛ АКВА**, дать высохнуть не менее 24 часов.

#### ОТДЕЛКА

Нанести два слоя **АКАНТО ЗМАЛТО АЛЛ АКВА**, техническая аннотация **B01**, с интервалом не менее 8 часов между слоями.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не наносить в условиях повышенной влажности, при температуре ниже +10 °C и по поверхностям, обращенным к прямым солнечным лучам во время проведения работ. Хранить в плотно закрытых перевернутых банках при температуре выше +5°C.

### ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Нанесение антикоррозионной грунтовки **АКАНТО ФОНДО ОПАКО АЛЛ АКВА** на основе акриловой смолы, пигментов и наполнителей с высокой заполняющей способностью, по надлежащим образом, подготовленным деревянным поверхностям, в два слоя по 25 микрон каждый сухой пленки.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м2/л 10		Растворитель ВОДА		Очистка инструмента ВОДА И МЫЛО		Нанесение валиком 5% ВОДЫ	
Внешний вид и отделка Матовый		Не пристаёт пыль 30		Удельный вес кг/л. =		Нанесение кистью 5% ВОДЫ	
Цвета БЕЛЫЙ		Высыхание на отлип 1 ЧАС		Твердых веществ на объем 65		Нанесение шпателем =	
Наружн./внутреннее использование ДА/ДА		Высыхание на глубину 24 ЧАСА		Вязкость К.У. 110		Воздушный краскопульт 20% ВОДЫ	
=		Возможность повторной покраски 24 ЧАСА		Точка воспламенения =		ДИАМЕТР СОПЛА 1,5-1,7 мм. ДАВЛЕНИЕМ 2 Атм.	

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

**Фирма «J COLORS S.p.A.»**

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006